

電気絶縁用ノンハロゲン粘着テープ 968

RoHS 対応



特 長

- ・ 基材・粘着剤にハロゲン族や鉛を含まないので燃焼時に有毒ガスの発生・鉛の流出がありません。
- ・ 手切れ性が良く PVC テープと同様な感触です。

用途

- ・ EM ケーブル、一般ケーブルの接続及び端末処理部の電気絶縁・保護用

ビニルマスチック VM テープ

RoHS 対応



特 長

- ・ 防湿特性・耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。
- ・ パテと PVC テープが一緒になったテープのためパテ詰めとテープ巻き作業を要する作業に適します。

用途

- ・ 低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシースの修復、ケーブル端部のシール

ガスシーラー JR-100

RoHS 対応



特 長

- ・ 電気的特性に優れたパテをテープに。
- ・ 長い曲面部分にも容易にパテ詰めが可能。
- ・ 接着性に優れます。

用途

- ・ 電氣的用途のパテ詰め

強力自己融着シリコンテープ

RoHS 対応



特 長

- ・ 形状追従性に優れたテープです。
- ・ 1/2 重ね巻きを容易にするために、テープ中央に青色のガイドラインがあります。
- ・ カッターナイフなどで軽く切れば簡単にキレイにはがせます。
- ・ 基材がシリコンのため、高温 (180℃) での使用が可能です。

用途

- ・ 漏水補修、絶縁処理、防食・保護、結束・固定、滑り止め 等

品質特性表

	型番	基材	色	粘着剤	連続使用温度	絶縁破壊強度	絶縁抵抗／ 体積抵抗率	寸法幅 (mm) × 長さ (m) × 厚さ (mm)	規格
電気絶縁用ノンハロゲン 粘着テープ 968	968	ポリオレフィン樹脂	黒	ゴム系	80℃	25kV/mm	1×10 ⁶ MΩ 以上	19×10×0.2	—
ビニルマスチック VM テープ	VM	塩化ビニル (PVC)	黒	ゴム系	80℃	17kV/mm	1×10 ¹² Ω・m 以上	38×6×0.64 101×3×1.14 152×3×1.14	—
ガスシーラー JR-100	JR-100	—	灰	ブチルゴム系 マスチック	100℃	—	—	20×1×2.0	—
強力自己融着シリコンテープ	SI-TAPE	シリコンゴム	灰	—	180℃	23kV/mm	—	32×4.5×0.2～0.5 (厚さ: エッジ部 0.2、中心部 0.5)	—

(数値は特性値であり、保証値ではありません。)