

■防水テープ (JCAA D 006)



用途

良質のクロロプレンゴム混和物で作られた加硫シートの片面に良質の合成ゴム混和物を均一に貼合わせたものです。ケーブルの接続処理部に巻き付けることにより優れた防水性および機械的保護を保持します。

項 目			特 性 値
特 性	引張強さ	N/40mm巾 常態	235以上
	伸 び	% 常 態	300以上
	粘 着 力	N/40mm巾 常 態	49以上
	防 水 性		良好
サイ ズ	(厚さ) × (幅)	mm	1.0×40
	1 巻 の 長 さ	m	10

■アサヒCテープ(半導電性融着テープ) (JCAA D 029)



用途

半導電性加硫ゴムシートの片面に融着性を有する半導電性混和物を貼り合せたものです。均一な導電性を有し、終端および直線接続等の電氣的接続に使用します。

項 目			特 性 値
特 性	体 積 抵 抗 率	$\Omega \cdot \text{cm}$	10^6 以下
	引張強さ	N/30mm巾 常 態	53.9以上
	伸 び	% 常 態	180以上
	粘 着 力	N/30mm巾 常 態	17.7以上
サイ ズ	(厚さ) × (幅)	mm	0.7×30
	1 巻 の 長 さ	m	5

■含浸黄麻布 (JCAA D 020)



用途

終端接続部のケーブル固定用ブラケットとケーブルの間の径合せとして巻くテープであり、黄麻布にアスファルト等を含浸したものです。

テープ幅(mm)	厚 さ(mm)	標準長さ(m)	型番			
			1m	2m	3m	4m
30	1	1、2	#301	#302	—	—
50	1	1、2、3、4	#501	#502	#503	#504
75	1	特になし	—			
100	1	特になし				