


**3M** Science.  
Applied to Life.™



ビニールシート等の穴塞ぎ



ビニールシート等の繋ぎ



窓ガラスの養生



## 3M™ ダクトテープ 3939

近年増加する、大規模災害に備えて  
防水性能、接着性能に優れた養生テープ  
3M™ ダクトテープ 3939をご提案します。

手で簡単にカットする事ができます。  
またポリエチレンコーティングの基材特性から、  
優れた防水性能を発揮します。





## 大型化する台風への備えは十分ですか？

3M™ ダクトテープ 3939が災害対策をサポートします。

### 雨漏り対策



ブルーシートの穴は漏水の原因に・・・




ブルーシート破れ補修、シートの同士の繋ぎに

### ガラス等の養生



飛来物などでのガラス飛散はケガの原因に・・・



ガラスの養生に

### 製品仕様

基材	粘着剤	テープサイズ		
		厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (M)
ポリエチレンをコーティングしたクロス	ゴム系	0.20	48	54.8

### 製品特性

粘着力 (N/cm)	5.3 (約1350gf/25mm)
引張強度 (N/cm)	47.0 (約12.0kgf/25mm)
伸び (%)	17

※データは平均値であり、規格値ではありません。

仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社  
クローザー&マスキングシステム事業部  
<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2020. All Rights Reserved.  
CSD-001-B(062002)JT

### カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-511**

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)